

EX og Fusion facader

Drift og vedligehold

Produkter

EX og Fusion

16 mm malede og overfladebehandlede fibercementplader.

Overflade

EX og Fusion pladernes overflade er efter maling/printning beskyttet af først et lag Platinum Coating og derefter et lag Nichiguard® Coating.

Platinum Coating giver pladerne en uink beskyttelse mod solens UV-stråling i op til 30 år. Nichiguard® giver en anti-smuds og selvrensende funktion. Når regnvandet løber ned af facaden, skylles urenheder væk.

Anvendelse

EX og Fusion er en del af den nye generation af forstærkede højkomprimerede og stabiliserede asbestfrie flade plader, som er fremstillet af silikat og cement, og forstærket med materialiseret cellulosefiber.

Pladerne er ikke-brandbare og modstandsdygtige over for angreb fra råd, svamp og skadedyr.

EX og Fusion kan anvendes i mange typer byggerier, hovedsageligt som indvendig vægbeklædning og udvendig ventileret facadebeklædning.

Pladerne må ikke anvendes i vådrum, ved brændeovne eller som sokkelplade.

Vi anbefaler en årlig inspektion for at sikre pladerne er i orden, fastgørelsen er på plads og der ikke er snavs i ventilationsåbningerne. Touch-up maling bør anvendes ved små skader i overfladen.

Rengøring

Normalt vil det være nok at fjerne smuds og urenheder med en blød børste. EX og Fusion pladerne kan rengøres med rent vand evt. med lidt rengøringsmiddel.

OBS: Pladerne kan renses med højtryksrenser maks 700 psi, i en afstand på 3 - 3,5 m. Vandtrykket påføres oppefra og nedad, for at undgå der kommer vand ind fjer og not samlinger.

Inden man går i gang med hele facaden, er det en god ide at teste rengøringen på et lille område.